VERNIS BOIS ASPECT CIRE

NATURE :
Vernis Alkyde Uréthane Monocomposant

PROPRIETES :
Vernis incolore satiné à base de cire pour finition à l'intérieur de menuiseries, meubles, parquets, lambris, boiseries, poutres, ... Donne au bois une finition cirée demi-mate soyeuse. L'aspect de la Cire sans les contraintes de l'entretien. Ne se raye pas, ne se tache pas et empêche la poussière de se fixer.

PREPARATION DES FONDS :
L' adhérence du **Vernis Bois Aspect Ciré** est parfaite à condition que les supports soient parfaitement propres. Il est possible de teinter au préalable le bois mais au minimum 48 heures avant l'application du **Vernis Bois Aspect Ciré**.

A) **sur bois neuf** : Poncer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et bien propre.

B) **sur bois vernis** : Sur un vernis ancien mais non écaillé, il est indispensable d'effectuer un léger ponçage au papier abrasif ou à l'aide de Laine d'Acier n° 00.
Sur un vernis ancien écaillé, il est indispensable de procéder au décapage à l'aide de notre Décapant Gélifié Bredac. Une fois sec, procédé à un léger ponçage pour rendre la surface parfaite.

C) **sur bois ciré** : Il est impératif d'enlever la cire existante à l'aide de notre Décireur Bredac. Bien rincer au Décireur puis attendre que le bois soit totalement sec. Procéder à un léger ponçage puis épousseter.

CARACTERISTIQUES :		ASPECT	:	Ciré
		DENSITE	:	0 , 875
		VISCOSITE	:	70 s à la coupe 2,5 à 20°
		TEINTE	:	Incolore
		CONSERVATION	:	2 ans en conditionnement d'origine fermé
SECHAGE :	A 20 ° C	SEC	:	12 Heures
		PONCABLE	:	12 Heures
		SURCOUCHABLE	:	12 Heures
		DUR	:	24 Heures

MODE D'EMPLOI : Bien remuer le **Vernis Bois Aspect Ciré** et en fonction du support la 1ere couche peut être diluée à raison de 5% de Diluant D 100 BREDAC, de White-Spirit ou d'Essence de Térébenthine. S'utilise à la brosse plate, au spalter, à la mèche coton à vernir ou au pistolet (dans ce cas, prévoir une dilution de 5 à 10 % avec notre Diluant D 100 ou white spirit).
Pour la seconde couche, il est recommandé de poncer légèrement la précédente. Ce léger ponçage donnera une surface finale très lisse d'un bel aspect. Imbiber la mèche coton à vernir et faire pénétrer le produit pur en décrivant des ronds ou des huit. Croiser plusieurs fois et terminer en passant la mèche coton dans le sens du bois. Pour une finition parfaite, un léger ponçage (Gr 220) est conseillé et il est également recommandé d'appliquer 2 à 3 couches à intervalles de 12 Heures.

RENDEMENT : 12 m² au Litre selon le support.

NETTOYAGE DES OUTILS : Diluant D 100 BREDAC, White-Spirit ou Essence de Térébenthine.

CONDITIONNEMENT : Pack de 6 boîtes de 250 ml, 500 ml, 1 litre. Bidon de 2,5 litres.

CONSEILS DE PRUDENCE : Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Utiliser dans les zones bien ventilées.

INFLAMMABLE - IRRITANT

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de notre Société.